



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: BARNIZ ANTIGRAFITY (4X1) 2 COMPONENTES

Se trata de un barniz antigrafiti de dos componentes, de secado rápido, transparente. Su composición consta de poliácilato hidroxilado modificado con silicona y de Poli di-metil siloxano con modificaciones de poliéter y funcionalidad acrílica.

- Reduce la adherencia de la suciedad, facilitando así la limpieza de la superficie pintada.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: poliuretano acrílico de dos componentes
 - Acabado: Satinado
 - Color: Transparente
 - Rendimiento: 3-4 m² por litro y capa
 - Contenido en pigmentos y cargas 11.1%
 - Vehículo fijo 38.9%
 - Materia volátil a 105°C 48.4%
 - Materia fija a 105°C 51.6%
 - Viscosidad de suministro: Componente A: 3'
 - Componente B: 3'' (medidas en copa ford nº 4 a 20°C)
- Secado al tacto 15 minutos manipulación 4-5 horas apilado 14-16 horas
(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. PINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1 Superficies nuevas :

- Si la superficie es nueva aplicar directamente 2 manos.

3.2 Superficies ya pintadas :

- Si la superficie a aplicar está deteriorada lijar o decapar hasta que quede totalmente limpia para evitar que pueda haber posibles movimientos.

3.3 Repintado :

- 12 horas.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Con pistola aerográfica: mezclar cuatro partes del componente “a” con una del componente “b” (catalizador), y mover bien. Dilución con 10-20 % de disolvente universal Extra Rugoplast en primera mano, una vez hecha la mezcla. Tras 12 horas aplicar una segunda mano sin diluir.
- Otras aplicaciones: con equipo de airless o a brocha. Las mismas condiciones anteriores.
- En cualquiera de los casos o formas de aplicación siempre se deberán aplicar dos manos cruzadas.

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 20 L , 4 L, 0.750 ml

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.
-
- Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:
- Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.