



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : BARNIZ SINTÉTICO

Barniz sintético alquídico, largo en aceite, de gran cuerpo y elevado rendimiento. Magnífica elasticidad y brochabilidad, recomendable para interior.

- Estupenda dureza y elasticidad.
- Muy buena brochabilidad y poder de autonivelación.
- Ofrece muy buen cuerpo.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: sintético-alquídico.
- Acabado: brillo, satinado, mate.
- Color: incoloro
- Rendimiento: 3-4 m² por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas :
 1. Vehículo fijo :
 - brillo: 41.84%
 - satinado: 41.84%
 - mate: 41.84%
 2. Materia volátil a 105 ° C :
 - brillo: 52.36%
 - satinado: 52.36%
 - mate: 52.36%
 4. Materia fija a 105 °C :
 - brillo: 41.84%
 - satinado: 45.84%
 - mate: 48.84%
- 5. Densidad relativa a 23 °C 0.878 gr/cm³
- 6. Viscosidad brookfield 15 poises
- 7. Secado al tacto 4-5 horas manipulación 10-12 horas apilado 36-48 horas
Secado definitivo 2-3 días
(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Mobiliario y carpintería, bricolaje, artesanía, decoración: se recomienda aplicar dos manos cruzadas para conseguir una perfecta cubrición y relleno de la superficie, previa mano de tapaporos.

3.2 Repintado: 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de volver a pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente inclusive con decapante. Será importante que nunca se aplique el producto con excesiva humedad.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Si se aplica a brocha diluir con un 5% de disolvente universal Extra.
- Si se aplica a pistola diluir con un 15-20% de disolvente universal Extra.
- En cualquiera de los casos o formas de aplicación siempre se deberá aplicar dos manos cruzadas para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 20 lt, 4 lt, 750 ml, 375 ml.

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001: 2008 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.