



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELS. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : ESMALTE INDUSTRIAL

Esmalte sintético alcídico, con extraordinaria resistencia al amarilleo, gran poder de adherencia para soportes difíciles, buen secado, alto brillo.

- Gran rapidez de secado.
- De aspecto brillante o satinado y dureza.
- Máximo poder cubriente y de autonivelación.
- Estupenda resistencia tanto en exteriores como en interiores.
- Muy estable al amarilleo.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: sintético-alcídico
 - Acabado: Brillante-Satinado
 - Color: Blanco y colores
 - Rendimiento: 10-12 m² por litro y capa.
 - Contenido en pigmentos y cargas 50.000%
 - Vehículo fijo 24.500%
 - Materia volátil a 105° C 24.200%
 - Materia fija a 105° C 75.000%
 - Densidad relativa a 23 °C 1.2 gr/cm³
 - Viscosidad de suministro 120" en copa ford nº4 a 20 ° C
 - Secado al tacto 3-4 horas secado total 12 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Madera y enfoscados de yeso: previamente aplicar selladora sintética para uniformar la absorción y desperfectos del paramento.
- Hierro: previamente aplicar minio de plomo o imprimación sintética.
- Sobre materiales de poro 0 aplicar previamente imprimación para galvanizado



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3.2 Repintado : 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de volver a pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Si se aplica a brocha diluir con un 5% de disolvente universal extra.
- Si se aplica a pistola aerográfica diluir con un 10% de disolvente universal extra.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15lt, 4lt

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0° C y no superiores a 50 ° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.