



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE IGLÚ

Pintura al agua impermeabilizante y elástica en base a dispersión acrílica fotorreticulable mediante la radiación ultravioleta solar.

- Buen poder cubriente
- Gran sujeción y anclaje a las superficies
- Carece de tack o pegajosidad debido a su carácter fotorreticulable especialmente a altas temperaturas.
- Elasticidad especialmente a bajas temperaturas donde la mayoría de los productos de este tipo se vuelven frágiles.
- Mínima absorción de agua.
- Extraordinario rendimiento y capacidad autonivelante en superficies horizontales.
- Magnífica resistencia exterior y poder impermeabilizante.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: polímero acrílico en emulsión acuosa fotorreticulable.
 - Acabado: mate
 - Color: se sirve en blanco, rojo y gris
 - Rendimiento: 3-4 m² por kilo y capa (grosor correspondiente 40-60 micras)
 - Contenido en pigmentos y cargas 28,60%
 - Vehículo fijo 15,00%
 - Materia volátil a 105° C 55,40%
 - Materia fija a 105° C 44,60%
 - Viscosidad brookfield 230 poises R6-10rpm
 - Secado al tacto 3-4 horas secado total 24 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Material de construcción: se puede aplicar sólo y directamente, o bien con malla de fibra de vidrio. Aplicar siempre dos manos como mínimo y cruzadas.
- Si existen salitres o eflorescencias eliminar primero, limpiar el polvo y nunca aplicar con la superficie húmeda.

3.2.Repintado : 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 20-30%, en segunda con un 10% y consecutivas manos sin diluir.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15 L, 4L.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.