



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

## FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

### 1. PRODUCTO: KR-40 PLÁSTICO MATE

Pintura plástica mate exterior-interior. Su alta viscosidad y blancura permite obtener acabados de gran opacidad.

- Gran poder cubriente y blancura.
- Los pigmentos inorgánicos le confieren una gran solidez a la luz y resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc...
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos.
- No amarillea.

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero estireno acrílico en emulsión acuosa reticulable
  - Acabado: mate. Brillo ( u.b.) Angulo 60° 2.2  
Ángulo 85° 4.1
  - Color: blanco
  - Rendimiento: 6-8 m<sup>2</sup> por litro y capa
  - Contenidos en pigmentos y cargas 62.042 %
  - Vehículo fijo 6.25 %
  - Materia volátil a 105°C 31.171 %
  - Materia fija a 105°C 67.795 %
  - Densidad relativa a 23°C 1.606 gr/cm<sup>3</sup>
  - Viscosidad brookfield 360 poises r6-10 rpm
  - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

### **3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES**

#### **Superficies nuevas:**

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

#### **3.2.Repintado: 24 horas**

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

### **4. MODO DE EMPLEO**

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20 % y en segunda con un 10%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para homogeneizar bien el producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.

(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

### **5. ENVASE Y ETIQUETADO**

- Formatos: 23 Kg, 10 Kg, 5 Kg, 1 Kg.

### **6. CONSERVACIÓN**

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.