



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO : PINTURA PAVIMENTOS CLOROCAUCHO

Se trata de una pintura hecha a base de resinas cloradas, lo que le confiere como propiedades más destacadas:

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia al exterior.
- Secado muy rápido.
- **Gran resistencia a la humedad.**
- Da excelentes resultados aplicada en suelos, sobre todo en lugares de mucho tránsito.
- No es resistente a ácidos diluidos ni disolventes aromáticos.
- No aplicar nunca en superficies de asfalto para evitar la formación de rajaduras en el mismo.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: resinas cloradas
- Acabado: aspecto ligeramente satinado.
- Color: verde, rojo, gris y colores CARTA RAL
- Rendimiento: 10-12 m² por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 50.362%
- Vehículo fijo 19.571%
- Materia volátil a 105° C 29.554%
- Materia fija a 105° C 69.933%
- Viscosidad (medida en copa Ford nº 4) 3'40"
- Densidad 1.3 gr/cm³

(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1. Superficies nuevas :

- Material de construcción: se puede aplicar directamente, una primera mano diluida en un 20 % de disolvente extra Rugoplast y en segunda con un 10%. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3.2.Repintado: 12 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto
- Diluir con disolvente Rugoplast Extra en primera mano con un 20 % y en segunda con un 10 %
- Aplicar a rodillo, brocha o pistola a temperatura entre 5°C y 35°C
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar disolventes abrasivos, disolventes ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15 lt , 4 lt

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.