



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

## FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

### 1. PRODUCTO : PR-20 REVESTIMIENTO LISO

Revestimiento liso de gran poder cubriente y excelente blancura. Su textura microporosa le confiere una gran resistencia a la intemperie.

- Buen poder cubriente y blancura.
- Los pigmentos inorgánicos le confieren una gran solidez a la luz y resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc...
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos.
- No amarillea.

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza : copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable
  - Acabado : mate
  - Color : blanco
  - Rendimiento : 3-4 m<sup>2</sup> por kilo y capa
  - Contenido en pigmentos y cargas 67.611%
  - Vehículo fijo 3.669%
  - Materia volátil a 105° c 27.638%
  - Materia fija a 105° c 71.280%
  - Densidad relativa 1.35 gr/cm<sup>3</sup>
  - Viscosidad brookfield 380 poises R6-10rpm
  - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

### 3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas :

- Material de construcción : aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador , para obtener un mejor acabado .En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

### **3.2.Repintado** : 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

### **4. MODO DE EMPLEO**

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20% y en segunda con un 10%
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).

### **5. ENVASE Y ESTIQUETADO**

- Formatos : 23 kg , 10 kg , 4L.

### **6. CONSERVACIÓN**

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.