

Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: PR-40 REVESTIMIENTO LISO.

Revestimiento liso de gran dureza, estupenda blancura y lavabilidad. Transpirable a humedades y salitres.

- Buen poder cubriente y blancura.
- Los pigmentos inorgánicos le confieren una gran solidez a la luz y resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia en los soportes habituales de construcción: morteros de cemento, yeso, escayola, etc.
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos.
- No amarillea.


2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza : copolímero estireno-acrílico en emulsión acuosa reticulable
 - Acabado : mate
 - Color : BLANCO
 - Rendimiento : 4-6 m² por kilo y capa
 - Contenido en pigmentos y cargas 75.77%
 - Vehículo fijo 5.706%
 - Materia volátil a 105° C 17802%
 - Materia fija a 105° C 81746%
 - Densidad relativa 1.7 gr/cm³
 - Viscosidad brookfield 380 poises R6-10rpm
 - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas :

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3.2. Repintado : 24 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Diluir con agua en primera mano con un 15-20% y en segunda con un 10%.
- Aplicar a brocha o rodillo a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores de spray).
-

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos : 23 kg , 10 kg , 5 kg

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50° C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001: 2008 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.

GARANTIA DEL PRODUCTO 5 AÑOS CON UN 2% DE DETERIORO ANUAL, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE PRESCRIPCIÓN DE OBRA