

# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

## FICHA TÉCNICA

Enero 2017


### 1. PRODUCTO : PR-60 REVESTIMIENTO RUGOSO ELÁSTICO

Es un revestimiento impermeabilizante elaborado con una dispersión copolímera acrílica, pigmentos cubrientes y marmolinas de diferentes granulometrías. Para conseguir acabados en relieve decorativos. El que la emulsión sea acrílica pura le da el grado de elasticidad suficiente para evitar la formación de microfisuras.

- Buen poder cubriente.
- Los pigmentos inorgánicos le confieren una solidez a la luz y resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia en los soportes habituales de construcción previa imprimación de revestimiento liso de la misma casa para asegurar un correcto anclaje y le da durabilidad al revestimiento rugoso.
- Posee una gran resistencia a los frotos húmedos.
- No amarillea.

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: copolímero acrílico puro en emulsión acuosa reticulable por acción de la radiación ultravioleta.
  - Acabado: rugoso decorativo mate
  - Color: BLANCO
  - Rendimiento: 1-1.5 m<sup>2</sup> por kilo y capa dependiendo de las condiciones del paramento y del acabado.
  - Aspecto en húmedo: pasta cremosa tixotrópica
  - Aspecto en seco: acabado rugoso decorativo
  - Contenido en pigmentos y cargas 73.55%
  - Vehículo fijo 6.043%
  - Materia volátil a 105°C 17.90%
  - Materia fija a 105°C 79.59%
  - Densidad de suministro 1.8 gr/cm<sup>3</sup>
  - Viscosidad brookfield 560 poises R6-10 rpm
  - Secado al tacto 1 hora secado total 3-4 horas
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELEF. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

### **3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES**

#### **Superficies nuevas :**

- Material de construcción: aunque puede aplicarse directamente se recomienda uniformar con un fondo sellador, para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitres eliminar primero.

#### **Repintado : 24 horas**

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.

### **4. MODO DE EMPLEO**

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar a brocha, rodillo o plana a temperatura entre 5°C y 35°C.
- Si se aplica con equipo de proyección diluir con agua según sea el acabado deseado.
- Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas.
- (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

### **5. ENVASE Y ETIQUETADO**

- Formatos: 23 kg.

### **6. CONSERVACIÓN**

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.