



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELEFOS. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

## FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

### 1. PRODUCTO : RUGOXYL AL AGUA COLORES

Es un protector dotado de principios específicos adecuados para la conservación de la madera. Gran rendimiento y enérgica acción hidrófoba. Posee filtro solar, por lo que presenta larga protección frente a los rayos solares.

- Previene la hinchazón de la madera.
- Altamente hidrófobo.
- Secado lento dependiendo de la cantidad que se aplique.
- Acción insecticida.
- Textura ligeramente satinada, y terminación a poro abierto.

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: sintético acrílico
- Acabado: ligeramente satinado
- Color: incoloro, ver carta de colores
- Rendimiento: 4-6 m<sup>2</sup> por litro y capa
- Contenido en pigmentos y cargas 5,00%
- Vehículo fijo 19.01%
- Materia volátil a 105° C 73.40%
- Materia fija a 105° C 19.41%
- Densidad de suministro a 23 ° C 0.855 gr/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad de suministro: 120 poises medidos con Brookfield que permite una buena penetración en la madera y potencia su acción protectora.
- Secado: al tacto 30-60 minutos manipulación 1-2 horas apilado 6-8 horas. Secado definitivo 2-3 días.

(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental).



# Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.  
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)  
TELF.S. (958) 790325-773616 [www.rugoplast.com](http://www.rugoplast.com)

### ***3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES***

#### **Superficies nuevas :**

Se aplica directamente a la madera. En el caso de que la madera tenga algún tratamiento se deberá eliminar cuanto más mejor para asegurar bien la absorción del producto y así proteja por más tiempo la madera.

### ***4. MODO DE EMPLEO***

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Aplicación a brocha, pistola.
- Repintado pasado 24 horas.

### ***5. ENVASE Y ETIQUETADO***

- Formatos: 15 lt, 3 lt, 0.750 ml.

### ***6. CONSERVACIÓN***

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.