



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELEF. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

FICHA TÉCNICA

ENERO 2017

1. PRODUCTO: PINTURA SEÑALIZACION CARRETERAS MONOCOMPONENTE AQUATRAFFIC

Se trata de una pintura hecha a base de resinas acrílicas especiales, lo que le confiere como propiedades más destacadas:

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia al exterior.
- Secado muy rápido.
- Gran resistencia a la humedad.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Naturaleza: resinas acrílicas especiales
- Acabado: mate, ligeramente satinado
- Color: blanco, amarillo, azul, negro y rojo.
- Rendimiento: 4-6 m² por litro y capa.
- Viscosidad Brookfield 210 poises
- Densidad de suministro 1.6 gr/cm³
- Resistencia al sangrado 0.99
- Poder cubriente 0.95
- Contenido en pigmentos y cargas 55.60%
- Vehículo fijo 12.5%
- Materia Volátil a 105 °C 31.20%
- Materia Fija a 105°C 68.5%
- Estabilidad en envase lleno (formación de coágulos o depósitos duros) no.
- Resistencia a los álcalis (falta de cohesión o defectos superficiales) no.
- Secado al rodaje 17 minutos
- (Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiental)



Rugoplast®



PINTURAS CABELLO S.A.
C/ Sevilla s/n 18640 Padul (Granada)
TELF.S. (958) 790325-773616 www.rugoplast.com

3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES

3.1. Superficies nuevas :

- Cemento o asfalto: se deberá aplicar directamente estando siempre la superficie a pintar totalmente limpia y seca.

3.2 Repintado: 2 horas

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de volver a pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratase de una superficie nueva.
- Se actuará como si se tratase de una superficie nueva.

4. MODO DE EMPLEO

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Si se aplica a brocha o rodillo diluir con un 10% de agua
- Si se aplica con airless aplicar directamente.

5. ENVASE Y ETIQUETADO

- Formatos: 15 L

6. CONSERVACIÓN

- Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores a 0°C y no superiores a 50°C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:

Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.